

VELLUM 73gsm – PERMANENTE – KRAFT 85gsm

Data di emissione: 07/07/2011

Revisione: 2

pag 1/1

CARATTERISTICHE GENERALI

| | | |
|-------------------|----------------------|---------|
| Grammatura totale | 176 gsm \pm 5% | ISO 536 |
| Spessore totale | 172 μ m \pm 7% | ISO 534 |

FRONTALE

Carta naturale, bianca, liscia, satinata.

| | | |
|------------|--------------------|---------|
| Grammatura | 73 gsm \pm 3 | ISO 536 |
| Spessore | 72 μ m \pm 4 | ISO 534 |

ADESIVO

Adesivo acrilico in emulsione acquosa di tipo permanente di uso generale, indicato per applicazioni su diverse tipologie di superfici, come carte, vetro e acciaio

| | | |
|-----------------------|---------------------|--------|
| Peel adhesion | 15,7 N/inch \pm 2 | FINAT1 |
| Shear test | 4 h \pm 2 | FINAT8 |
| Quick stick | 13,7 N/inch \pm 4 | FINAT9 |
| Temp. di applicazione | +5°C/+40°C | |
| Temp. di esercizio | -15°C/+80°C | |

SUPPORTO

Carta clay coated kraft bianca monopatinata, siliconatura solventless.

| | | |
|------------|--------------------|---------|
| Grammatura | 85 gsm \pm 3 | ISO 536 |
| Spessore | 87 μ m \pm 5 | ISO 534 |

CONFORMITÀ

- Frontale: conforme alle Norme BfR Emf.36 per il contatto con alimenti secchi e grassi.
- Coating autoadesivo: in accordo con FDA 21 CFR 175.105 per il contatto con alimenti.
- Complesso autoadesivo: soddisfa la Norma EN71-3:2013 "Sicurezza dei giocattoli / Migrazione di alcuni elementi".

APPLICAZIONI

Etichettatura industriale, informazioni e di prodotto, ecc..

Si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare l'idoneità del prodotto.

STAMPABILITÀ

Frontale: buoni risultati con i principali metodi di stampa.

Indicato per stampa laser, ink-jet.

Supporto: buoni risultati con i principali metodi di stampa, anche a più colori

SU RICHIESTA

Su ordinazione è possibile:

- eseguire taglio sulla carta di supporto del complesso autoadesivo con una spaziatura standard di 38 mm o personalizzata.
- fornire prodotto autoadesivo certificato Forest Stewardship Council.

STOCCAGGIO E USO

Il rendimento del materiale autoadesivo è garantito 1 anno dalla data di consegna e deve essere conservato rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +5°C/+35°C
- Umidità relativa 45% - 60%
- Non esporre a luce diretta, a fonti di calore, alla pioggia
- Conservare il materiale in fogli stesi, in bobine impilate e nel packaging originale

Condizionare il materiale alla temperatura di utilizzo per almeno 24 ore.

Rimuovere l'imballo originale appena prima dell'uso.